

## 5020 Fintex 20 Ремонтная краска

<b>Описание</b>	Полуматовая водорастворимая акрилат-латексная краска высокой износостойкости для сухих и влажных помещений.
<b>Применение</b>	Окраска стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Подходит для бетонных гипсовых и оштукатуренных оснований. В качестве подложки могут выступать различные породы дерева, ДСП, гипсокартон, обои из стекловолокна, а также ранее окрашенные потолки и стены.
<b>Характеристики</b>	<b>5020 Финтекс 20:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полуматовая</li> <li>• Гипоаллергенна</li> <li>• Не желтеет со временем, светостойкая</li> <li>• Высокая износостойкость (более 15000 чисток щёткой), соответствующая 1 классу стойкости по стандарту ISO 11998.</li> <li>• Высокая степень белизны.</li> <li>• Хорошая укрывающая способность.</li> <li>• Моющаяся</li> <li>• Продукт высокой экологической безопасности подтвержденной Сертификатом M1, что позволяет рекомендовать краску для детских комнат</li> </ul>

### Техническая информация

<b>Сухой остаток</b>	49 %								
<b>Плотность</b>	1,3 г/мл								
<b>Хранение</b>	36 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре +5...+20С. Продукт не является легко воспламеняющимся. Вскрытый продукт не выдерживает длительного хранения.								
<b>Расход</b>	<table> <tr> <td>Ранее окрашенная поверхность или грунтованная поверхность</td> <td>10-12 м<sup>2</sup>/л.</td> </tr> <tr> <td>Зашпаклёванная поверхность, ДСП, ДВП, ГКЛ</td> <td>6-10 м<sup>2</sup>/л</td> </tr> <tr> <td>Бетонная и оштукатуренная поверхность</td> <td>5-7 м<sup>2</sup>/л</td> </tr> <tr> <td>Обои под окраску</td> <td>5-7 м<sup>2</sup>/л</td> </tr> </table>	Ранее окрашенная поверхность или грунтованная поверхность	10-12 м <sup>2</sup> /л.	Зашпаклёванная поверхность, ДСП, ДВП, ГКЛ	6-10 м <sup>2</sup> /л	Бетонная и оштукатуренная поверхность	5-7 м <sup>2</sup> /л	Обои под окраску	5-7 м <sup>2</sup> /л
Ранее окрашенная поверхность или грунтованная поверхность	10-12 м <sup>2</sup> /л.								
Зашпаклёванная поверхность, ДСП, ДВП, ГКЛ	6-10 м <sup>2</sup> /л								
Бетонная и оштукатуренная поверхность	5-7 м <sup>2</sup> /л								
Обои под окраску	5-7 м <sup>2</sup> /л								
<b>Время сушки</b>	Окрашенная поверхность сухая на ощупь через 30 минут, красить можно через 2 часа. Время высыхания является ориентировочным и зависит от температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции								
<b>Инструменты</b>	Валик, кисть или распылитель.								
<b>Степень блеска</b>	Полуматовая								
<b>Разбавитель</b>	Вода								
<b>Очистка инстр-а</b>	Вода								
<b>Упаковка</b>	0,9л, 2,7л и 9л.								
<b>EU VOC допустимое значение</b>	EU VOC допустимое значение (кат. A/d): 30 г/л. VOC изделия: макс. 30 г/л.								

### Инструкция

<b>Условия покраски</b>	Температура должна быть выше +5С, но ниже +25С, а влажность воздуха - ниже 80%.
<b>Инструкции</b>	Окрашиваемая поверхность очищается от грязи и пыли. Покраску выполняют 1-2 раза по мере необходимости валиком, кистью, либо распылителем краски. Во время малярных работ используйте подходящие средства защиты и защитную одежду.

Информация в инструкции основана на лабораторных испытаниях и практических результатах. Все результаты испытаний являются ориентировочными. Поскольку мы не можем влиять на условия покраски, мы несем ответственность только за качество продукта и гарантируем его соответствие высоким стандартам качества Fintex. Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта вопреки инструкциям или назначению.

**Защита  
окружающей  
среды**

Продукт не должен попадать в канализацию, водоемы или почву. Неиспользованный жидкий состав сдается в пункт утилизации опасных отходов. Пустые сухие емкости из-под краски можно сдать на переработку.

**Эксплуатационная  
безопасность**

Используйте защитные перчатки, одежду и респиратор. Постоянное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Для продукта доступен отдельный паспорт безопасности.

**Горючесть**

Не воспламеняется

**Транспорт**

Не классифицируется