

INTERIOR

BATH&KITCHEN 20

TU 20.30.11-077-93296022-2023

Влагостойкая полуматовая краска для кухни и ванной

Тип	Водно-дисперсионная колеруемая полиакриловая краска
Применение	Для внутренних работ
Назначение	Для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, с нормальной и периодически повышенной влажностью. Для нанесения на бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, гипсокартон, стеклообои и обои под окрашивание.

Технические характеристики

Теоретический расход, м ² /л	12 в один слой, практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, %	50*
Плотность, г/см ³	1,2*
Значение pH	8,5-9,0
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,017" - 0,021")
Совместимость при ремонтном окрашивании	Прочные покрытия из водно-дисперсионных и алкидных красок
Время высыхания до перекрывания при 20°C, час, не более	2, при пониженной температуре и высокой влажности продолжительность межслойной сушки необходимо увеличить
Класс стойкости к мокрому истиранию	1
Степень блеска покрытия (60°)	20 (полуматовое)
Цвет	Колеруемая краска. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку). Колеровать пигментными пастами системы TalaTint. Доступна колеровка по каталогам «NCS S», «RAL» и другим. Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
Хранение и транспортирование	При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.
Тара	0,9л; 2,7л; 4,5л; 9л

*Данные приведены для неколерованной краски базы А

Инструкция по применению

Подготовка поверхности	<p>Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию. Нанести грунтовку PRO PRIMER согласно инструкции по применению.</p> <p>Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающейся краски, шпатлевать и шлифовать. Покрытия из алкидных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку PRO PRIMER на впитывающие поверхности.</p>
Условия при выполнении работ	<p>Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими.</p> <p>Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.</p>
Окрашивание	<p>Краску перемешать до однородного состояния. При окрашивании ручным инструментом краску для нанесения первым слоем разбавить чистой водой до 10% по объему, на второй слой не разбавлять или разбавить до необходимой вязкости, но не более 10% по объему. При нанесении безвоздушным распылением – не разбавлять.</p>
Состав	<p>Вода, диоксид титана, дисперсия акрилового сополимера, наполнители, добавки</p>
Очистка инструментов	<p>Сразу по окончании работ теплой водой с моющим средством</p>
Уход за покрытием	<p>Покрытие высыхает за 24 часа. Влажная уборка с нейтральными моющими средствами возможна через 30 суток после окрашивания</p>
Охрана труда	<p>Краска пожаровзрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.</p>
Охрана окружающей среды	<p>Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.</p>
Изготовитель	<p>Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: company@talatu.com</p>

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.