

RUUSU

ТУ 20.30.11-076-93296022-2023

Износостойкая эмаль для полов

Тип	Водно-дисперсионная полиакриловая краска по дереву и бетону
Применение	Для внутренних работ
Назначение	Для окрашивания деревянных и бетонных полов в помещениях, а также деревянной мебели и изделий с высокими требованиями к прочности и износостойкости покрытия.

Технические характеристики

Теоретический расход, м ² /л	10 в один слой на гладкие подготовленные поверхности, практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, %	30-55
Плотность, г/см ²	1,12-1,16
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,017”-0,019”)
Время высыхания до перекрывания при 20°С, час, не более	При окрашивании мебели – через 2-3 часа При окрашивании полов – через 24 часа
Степень блеска покрытия (60°), %, не более	16-35 (полуматовое), (измерено в лаборатории, практический результат зависит от способа нанесения)
Класс стойкости к мокрому истиранию	1
Цвет	<p>Колеруемая краска. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку).</p> <p>Колеровать пигментными пастами системы TalaTint. Доступна колеровка в отдельные цвета по каталогам «NCS S», «RAL» и каталогам цветов для пола.</p> <p>Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.</p>
Хранение и транспортирование	При температуре от плюс 5°С до плюс 35°С, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.
Тара	1,3,5,10л

Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Новые деревянные поверхности очистить от загрязнений, удалить смолу, зашпатлевать неровности, отшлифовать, удалить пыль, загрунтовать КАИКУ, просушить. Новые бетонные поверхности выдержать до окрашивания не менее одного месяца, очистить от жировых загрязнений, шлифовать удалить пыль, не грунтовать.
Условия при выполнении работ	Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.
Окрашивание	На первый слой краску разбавить чистой водой на 10% по объему, перемешать до однородного состояния. При окрашивании вторым слоем краску разбавлять до малярной вязкости, но не более, чем на 10%. На полы краску наносить кистью или валиком, при окрашивании мебели допускается нанесение безвоздушным распылением
Состав	Водная дисперсия полиуретанового сополимера, диоксид титана, наполнители, вода, добавки.
Очистка инструментов	Инструменты очищать промывкой теплой водой с моющим средством сразу по окончании работ
Уход за покрытием	Покрытие выдерживает многократную влажную уборку с нейтральными моющими средствами без абразивных материалов через месяц после нанесения. В первые две недели избегайте значительных нагрузок на покрытие, перемещения тяжелой мебели. Беречь покрытие от попадания концентрированных спиртовых растворов.
Охрана труда	Краска пожаровзрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: company@talatu.com

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com
Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.