

## INTERIOR

### BATH&KITCHEN 7

ТУ 20.30.11-077-93296022-2023

Влагостойкая матовая краска для кухни и ванной

|            |   |
|------------|---|
| Тип        | Водно-дисперсионная колеруемая полиакриловая краска   |
| Применение | Для внутренних работ  |
| Назначение | Для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, с нормальной и периодически повышенной влажностью в жилых, офисных помещениях, спортивных, лечебно-профилактических и детских учреждениях. Для бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, гипсокартона, обоев под окрашивание. |

### Технические характеристики

|   |  |
|---|--|
| Теоретический расход, м <sup>2</sup> /л               | 12 в один слой, практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия  |
| Массовая доля нелетучих веществ, %                    | 48*  |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>                          | 1,3*   |
| Значение pH   | 8,5-9,0  |
| Разбавитель   | Вода   |
| Способ нанесения                                      | Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,017" - 0,021")  |
| Совместимость при ремонтном окрашивании               | Старые прочные покрытия из алкидных и водно-дисперсионных красок   |
| Время высыхания до перекрытия при 20°C, час, не более | 2, при пониженной температуре и высокой влажности продолжительность межслойной сушки необходимо увеличить  |
| Класс стойкости к мокрому истиранию                   | 1  |
| Степень блеска покрытия (60°)                         | 7 (матовое)  |
| Цвет  | Колеруемая краска. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку).<br>Колеровать пигментными пастами системы TalaTint. Доступна колеровка по каталогам «NCS S», «RAL» и другим.<br>Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.   |
| Хранение и транспортирование                          | При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей. |
| Тара  | 0,9л; 2,7л; 4,5л; 9л   |

\*Данные приведены для неколерованной краски базы А

## Инструкция по применению

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Подготовка поверхности       | <p>Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию. Нанести грунтовку PRO PRIMER согласно инструкции по применению.</p> <p>Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающейся краски, шпатлевать и шлифовать. Покрытия из алкидных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку PRO PRIMER на впитывающие поверхности.</p> |
| Условия при выполнении работ | <p>Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими.</p> <p>Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.</p>  |
| Окрашивание                  | <p>Краску перемешать до однородного состояния. При окрашивании ручным инструментом краску для нанесения первым слоем разбавить чистой водой до 10% по объему, на второй слой не разбавлять или разбавить до необходимой вязкости, но не более 10% по объему. При нанесении безвоздушным распылением – не разбавлять.</p>  |
| Состав                       | <p>Вода, диоксид титана, дисперсия акрилового сополимера, наполнители, добавки</p>  |
| Очистка инструментов         | <p>Сразу по окончании работ теплой водой с моющим средством</p>   |
| Уход за покрытием            | <p>Покрытие высыхает за 24 часа. Очищать от пыли мягкой сухой щеткой или влажной губкой через 30 суток после окрашивания</p>  |
| Охрана труда                 | <p>Краска пожаровзрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.</p>                           |
| Охрана окружающей среды      | <p>Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.</p>   |
| Изготовитель                 | <p>Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация<br/>Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31,<br/>e-mail: <a href="mailto:company@talatu.com">company@talatu.com</a></p>  |

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте [talatu.com](http://talatu.com) Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.