

1000 Fintex Saunasuoja

| | |
|-----------------------|--|
| Описание | Акрилатная дисперсия для защиты дерева в сауне. |
| Применение | Применяется для обработки деревянных стен и потолков в саунах, банях, раздевалках, бытовых комнатах и других влажных помещениях. |
| Характеристики | <p>1000 Fintex Saunasuoja Защитное средство для бани Финтекс</p> <ul style="list-style-type: none"> • Высокая стойкость к перепадам температур. Высокая стойкость к лучам УФ. • Водоразбавляемое • Не содержит растворителей, не токсично. • Сохраняет естественный вид • После высыхания выдерживает влажность и высокую температуру. • Можно тонировать по известным колеровочным системам • Сделано в Финляндии |

Техническая информация

| | |
|------------------------|--|
| Плотность | 1 г/мл |
| Хранение | 36 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре +5...+20С. Продукт не является легко воспламеняющимся. Вскрытый продукт не выдерживает длительного хранения. |
| Расход | Любые поверхности 8 - 15 м2/л |
| Время сушки | +23°С, влажность 50%. Сухая на ощупь через час. Окрашенная поверхность высыхает примерно через 1-2 часа. Нанесение второго слоя через 3 часа. |
| Инструменты | Кисть. |
| Степень блеска | Полуматовый |
| Разбавитель | Вода |
| Очистка инстр-а | Вода |
| Упаковка | 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |

Инструкция

| | |
|--------------------------|--|
| Условия покраски | Температура должна быть выше +15°С, но ниже +25°С, влажность воздуха 50%. |
| Способ применения | Поверхность очистить от пыли и грязи. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Отделяющиеся остатки коры или древесины удалить. Максимальная влажность поверхности 18%. Перед употреблением средство тщательно размешать. Окраска производится 1-2 раза, в зависимости от состояния поверхности. Средство наносится кистью. После окончания работы, рабочий инструмент промывается водой. |