

WOOD PROTECT

ТУ 20.30.11-143-93296022-2023

Лазурь водно-дисперсионная антисептирующая

Тип	Колеруемый лессирующий антисептик
Применение	Для наружных работ по дереву
Назначение	Для высококачественной защитно-декоративной отделки деревянных фасадов из всех видов обшивочных досок, срубов из бревна и бруса, а также других конструкций из дерева. Не применять на поверхности, где зимой постоянно лежит снег, а также для обработки теплиц

Технические характеристики

Теоретический расход, м ² /л	до 10 в один слой на гладкие подготовленные поверхности, практический расход зависит от способа нанесения и породы древесины
Массовая доля нелетучих веществ, %	24
Плотность, г/см ³	1,0
Значение pH	8-9
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, распыление
Совместимость при ремонтном окрашивании	Аналогичные по назначению материалы на масляной, алкидной и акрилатной основе после шлифования
Время высыхания до перекрытия при 20°C, час, не более	24
Степень блеска покрытия (60°)	Не нормируется, зависит от породы древесины и способа нанесения
Цвет	База С только под колеровку. Колеровать пигментными пастами системы TalaTint. Доступна колеровка по каталогам для лессирующих покрытий. Изготовитель допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
Хранение и транспортирование	При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.
Тара	0,9л; 2,7л; 9л

Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Чистые сухие поверхности очистить от смолы, обработать шлифовальной бумагой P80-P120, удалить пыль. Нанести грунтовочный антисептик WOOD FAÇADE AQUA PRIMER согласно инструкции по применению не позднее, чем за сутки до финишной отделки. Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающегося старого лакирующего покрытия, шлифовать, проверить впитываемость орошением водой, просушить, при хорошей впитываемости обработать грунтовкой WOOD FAÇADE AQUA PRIMER.
Условия при выполнении работ	Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, антисептика и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.
Окрашивание	Антисептик перед нанесением перемешать, не разбавлять. Нанести ровным слоем кистью или распылением. Всегда наносить в два слоя с продолжительностью межслойной сушки 24 часа. При нанесении распылением рекомендуем распределять материал по поверхности кистью. Длинномерные детали, доски, бревно или брус обрабатывать непрерывно по все длине во избежание образования видимых стыков
Состав	Вода, дисперсия акрилового сополимера, эмульсия алкидной смолы, добавки
Очистка инструментов	Теплой водой с моющим средством сразу по окончании работ
Уход за покрытием	Покрытие не требует специального ухода. Рекомендуется производить осмотр весной, при обнаружении мелких дефектов покрытия обработать антисептиком
Охрана труда	Материал пожаровзрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию. Ветошь и опилки, смоченные грунтовочным антисептиком, не накапливать, уничтожать сжиганием в организованном порядке
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: company@talatu.com

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.