

5005 Fintex 5 Интерьерная краска

Описание	Матовая водорастворимая акрилат-латексная краска средней износостойкости для сухих помещений.
Применение	Окраска стен и потолков в сухих помещениях. Подходит для бетонных гипсовых и оштукатуренных оснований. В качестве подложки могут выступать различные породы дерева, ДСП, гипсокартон, обои из стекловолокна, а также ранее окрашенные потолки и стены.
Характеристики	5005 Финтекс 5: <ul style="list-style-type: none"> • Матовая • Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях. • Не желтеет со временем. • Средняя износостойкость (более 3000 чисток щёткой) • Высокая степень белизны. • Хорошая укрывающая способность. • Моющаяся

Техническая информация

Сухой остаток	51 %								
Плотность	1,35 г/мл								
Хранение	36 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре +5...+20С. Продукт не является легко воспламеняющимся. Вскрытый продукт не выдерживает длительного хранения.								
Расход	<table> <tr> <td>Ранее окрашенная поверхность или грунтованная поверхность</td> <td>10-12 м²/л.</td> </tr> <tr> <td>Зашпаклёванная поверхность, ДСП, ДВП, ГКЛ</td> <td>8-10 м²/л</td> </tr> <tr> <td>Бетонная и оштукатуренная поверхность</td> <td>5-7 м²/л</td> </tr> <tr> <td>Обои под окраску</td> <td>5-7 м²/л</td> </tr> </table>	Ранее окрашенная поверхность или грунтованная поверхность	10-12 м ² /л.	Зашпаклёванная поверхность, ДСП, ДВП, ГКЛ	8-10 м ² /л	Бетонная и оштукатуренная поверхность	5-7 м ² /л	Обои под окраску	5-7 м ² /л
Ранее окрашенная поверхность или грунтованная поверхность	10-12 м ² /л.								
Зашпаклёванная поверхность, ДСП, ДВП, ГКЛ	8-10 м ² /л								
Бетонная и оштукатуренная поверхность	5-7 м ² /л								
Обои под окраску	5-7 м ² /л								
Время сушки	Окрашенная поверхность сухая на ощупь через 30 минут, красить можно через 2 часа. Время высыхания является ориентировочным и зависит от температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции								
Инструменты	Валик, кисть или распылитель.								
Степень блеска	Матовая								
Разбавитель	Вода								
Очистка инстр-а	Вода								
Упаковка	0,9л, 2,7л и 9л.								
EU VOC допустимое значение	EU VOC допустимое значение (кат. A/d): 30 г/л. VOC изделия: макс. 30 г/л.								

Инструкция

Условия покраски	Температура должна быть выше +5С, но ниже +25С, а влажность воздуха - ниже 80%.
Инструкции	Окрашиваемая поверхность очищается от грязи и пыли. Покраску выполняют 1-2 раза по мере необходимости валиком, кистью, либо распылителем краски. Во время малярных работ используйте подходящие средства защиты и защитную одежду.

Информация в инструкции основана на лабораторных испытаниях и практических результатах. Все результаты испытаний являются ориентировочными. Поскольку мы не можем влиять на условия покраски, мы несем ответственность только за качество продукта и гарантируем его соответствие высоким стандартам качества Fintex. Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта вопреки инструкциям или назначению.

**Защита
окружающей
среды**

Продукт не должен попадать в канализацию, водоемы или почву. Неиспользованный жидкий состав сдается в пункт утилизации опасных отходов. Пустые сухие емкости из-под краски можно сдать на переработку.

**Эксплуатационная
безопасность**

Используйте защитные перчатки, одежду и респиратор. Постоянное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Для продукта доступен отдельный паспорт безопасности.

Горючесть

Не воспламеняется

Транспорт

Не классифицируется